

Polimero	Materiale	Range Umidità min-max[%]	Range Temperatura min-max[°C]
PBT	PBT 30% GF	0,005-0,05	80-120
PBT/PET GF	TECHNODUR PBT/PET GF30 2 BLACK	0,005-0,05	80-120
PC	BASF MAKROLON PC	0,01-0,05	80-120
PC	LEXAN 141R RESIN	0,01-0,05	80-120
PC	LEXAN LS2	0,01-0,05	80-120
PC	LEXAN PC 500R GR 10%	0,01-0,05	80-120
PC	LEXAN PC 141 RESIN	0,01-0,05	80-120
PC	MAIP INTELON 2407 OPALINO	0,01-0,05	80-120
PC	MAKROLON AX 2675 BLACK	0,01-0,05	80-120
PC+ABS	SABIC CYCOLOY C 1200 HF	0,005-0,05	70-110
PC+ABS	SABIC CYCOLOY E 1200 MF	0,005-0,05	70-110
PET	ARNITE A-X08033 LASERTRASPARENT NATUR	0,0005-0,03	100-180
PET	PET APE 80 RICICLED	0,0005-0,03	100-180
PET	PET RT 5140	0,0005-0,03	100-180
PETG	EASTMAN PETG FB 501	0,01-0,08	40-70
PETG	PETG - SN 200 SKY GREEN	0,01-0,08	40-70
PETG	PTEG-FG 501 EASTMANN	0,01-0,08	40-70
POLYESTER	INVISTA POLYESTER CHIPS RT 28 FD	0,005-0,08	100-180
POLYESTER	INVISTA POLYESTER CHIPS RT 5140	0,005-0,08	100-180
POM	BASF ULTRAFORM	0,0005-0,06	100-180